



**Asfaltos ChovA, S.A.**  
 CTRA. TAVERNES-LIRIA, km. 4,3  
 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA  
 (Valencia) - ESPAÑA  
 TEL. 962 822 150  
 FAX 962 823 661  
 e-mail: chova@chova.com

# CHOVIPOL MV 1,2 GG

LÁMINA SINTÉTICA DE PVC

FICHA TÉCNICA Nº 38011 - REVISIÓN 3/06  
 ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR



Lámina de PVC flexible, de 1,2 mm de espesor

Con inserción de malla de fibra de vidrio (3.5x4)

Impermeabilización de cubiertas

**INTEMPERIE**

CARACTERÍSTICA		Método Ensayo	Unidad	Valor	Tolerancia /Requisito
Dimensiones del rollo. Longitud		--	m	20	± 1%
Dimensiones del rollo. Anchura		UNE EN-ISO 426	m	2	± 1%
Espesor		UNE 53.213-2	mm	1,2	± 10%
Espesor en el cruce de malla		UNE 104.302	mm	0,3	≥ 0,3
Resistencia a tracción	Longitudinal	UNE EN-ISO 527-1	MPa	16	≥ 10
	Transversal	UNE EN-ISO 527-1	MPa	13	≥ 10
Alargamiento a rotura	Longitudinal	UNE EN-ISO 527-1	%	210	≥ 200
	Transversal	UNE EN-ISO 527-1	%	200	≥ 200
Resistencia al desgarro	Longitudinal	UNE 53.516-1 *	N	85	≥ 60
	Transversal	UNE 53.516-1 *	N	80	≥ 50
Adherencia entre capas	Longitudinal	UNE EN-ISO 527-1	N/50 mm	100	≥ 40
	Transversal	UNE EN-ISO 527-1	N/50 mm	100	≥ 40
Comportamiento al calor (80 °C, 6 h.)		UNE 104.302	%	- 0,0	≤ 0,2
Doblado a baja temperatura (-20 °C, 5h.)		UNE 104.302	--	Sin gr.	Sin grietas
Resistencia mecánica a percusión		UNE 104.302	mm	600	≥ 500
Envejecimiento térmico	Δ Peso	UNE 104.302	%	0,8	≤ 1
	Δ Alargam.	UNE 104.302	%	10	≤ 20
Variación de Alargamiento (Tras Env. Art. Ac.)		UNE 53.104	%	9	≤ 10
Comportamiento al fuego		UNE 104.305	--	Autoe.	Autoextin. <sup>1</sup>
Resistencia a la perforación		UNE 104.300	N/mm	350	≥ 350
Recorrido del percutor			mm	20	≥ 20
Absorción de agua a las 24 horas		UNE 53.028 Método B	%	1,1	≤ 2
Absorción de agua a los 6 días			%	2,5	≤ 4
Extracción de agua a las 24 horas			%	0,15	≤ 0,2
Extracción de agua a los 6 días			%	0,25	≤ 0,3
Resistencia a la perforación por raíces		UNE 53.420	--	Sin p. <sup>2</sup>	Sin perfor. <sup>2</sup>
Factor de resistencia a la difusión de Vapor de agua (μ)		UNE 57.114	--	13.000	≤ 30.000

\* Método B, Procedimiento A -- <sup>1</sup> Autoextinguible - <sup>2</sup> Sin perforación

Tras Envejecimiento Artificial Acelerado

## PRODUCTO CON MARCA AENOR

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el proveedor. Este producto mantendrá estas características como promedio. **Asfaltos ChovA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **Asfaltos ChovA** se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.